

SISTEMA CERÂMICA-ADESIVO APLICAÇÕES ESPECIAIS

ÍNDICE:

- 1. Enquadramento normativo:
 - 1.1 NP EN 12004-1:2007+A1:2012 Adesivo
 - 1.2 NP EN 14411:2017 Cerâmica
 - 1.3 EN 13888-1:2022 e EN 13888-2:2022 Juntas de betumação
 - 1.4 Juntas elásticas: A sua importância
- 2. Sistema cerâmica-adesivo Aplicações especiais
- 3. Más práticas Soluções a adotar

1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO

1.1. NP EN12004-1: 2007+A1:2012 – ADESIVOS





Classificação dos adesivos – NP EN 12004-1:2007+A1:2012

Os adesivos dividem-se em 3 tipos, conforme a composição química do seu ligante principal:

- Cimentícios (C)
- Dispersão (D)
- Reativos (R)





Características dos adesivos – NP EN 12004-1:2007+A1:2012

Para cada tipo, as características são classificados como:

• Fundamentais:

Obrigatórias.

Constituem base para marcação CE.

• Opcionais e Adicionais:

Importantes para aplicações ou utilizações específicas.





Classes de adesivos para ladrilhos cerâmicos – NP EN 12004-1:2007+A1:2012

Características Fundamentais
1 - Cola normal
2 - Cola melhorada (cumpre requisitos para características adicionais)
Características Fundamentais
E - Cola com tempo de abertura prolongado
F - Cola de presa rápida
T - Cola com deslizamento vertical reduzido
S1 - Cola deformável
S2 - Cola altamente deformável





Adesivos de base cimentícia (C) – Características Fundamentais

	CARACTERISTICAS FUNDAMENTAIS			
	1a			
		Características	Requisito	Método de ensaio
<th>Tensão de ao Tensão de ao</th> <th>derência inicial à tracção derência à tracção após imersão em água derência à tracção após acção do calor aderência à tracção após ciclos de gelo-</th> <th>\ge 0,5 N/mm² \ge 0,5 N/mm² \ge 0,5 N/mm² \ge 0,5 N/mm²</th> <th>EN 1348</th>	Tensão de ao Tensão de ao	derência inicial à tracção derência à tracção após imersão em água derência à tracção após acção do calor aderência à tracção após ciclos de gelo-	\ge 0,5 N/mm ² \ge 0,5 N/mm ² \ge 0,5 N/mm ² \ge 0,5 N/mm ²	EN 1348
✓	5.00	o: tensão de aderência à tracção	≥ 0,5 N/mm² após não menos de 20min	EN 1346
	1b	Cimentos-cola	de presa rápida	
		Características	Requisito	Método de ensaio
√	Tensão de ad	derência rápida à tracção	≥ 0,5 N/mm² após não mais de 6h	EN 1348
✓	Tempo aberto	o: tensão de aderência à tracção	≥ 0,5 N/mm² após não menos de 10min	EN 1346
✓	Todos os outros requisitos do Quadro 1a			EN 1348





Adesivos de base cimentícia (C) - Características Opcionais

	CARACTERISTICAS OPCIONAIS					
1c Característic				cas especiais		
		Caracteris	sticas		Requisito	Método de ensaio
✓	Deslizamento	i			≤ 0,5 mm	EN 1308
√	Tempo aberto	prolongado: te	nsão de aderêr	ncia à tracção	≥ 0,5 N/mm² após não menos de 30min	EN 1346
V	Cimento-cola	deformável: de	formação trans	versal ³²	≥ 2,5 mm e < 5 mm	EN 12002
√	Cimento-cola transversal	altamente	deformável:	deformação	≥ 5 mm	EN 12002
	1d			Característic	cas adicionais	
		Caracteris	sticas		Requisito	Método de ensaio
✓	Elevada tens	ão de aderência	inicial à tracçã	0	≥ 1 N/mm ²	
✓	Elevada tensão de aderência à tracção após imersão em água			≥ 1 N/mm²	EN 1348	
✓	Elevada tens	ão de aderênc	ia à tracção ap	oós acção do	≥ 1 N/mm²	EN 1346
✓	Elevada ader	ência à tracção	após ciclos de	gelo-degelo	≥ 1 N/mm ²	





Adesivos de base cimentícia (C) – exemplos de classificação

С	1	Cimentos-cola de presa normal
С	1E	Cimentos-cola de presa normal com tempo aberto prolongado
С	1F	Cimentos-cola de presa rápida
С	1FT	Cimentos-cola de presa rápida com deslizamento reduzido
С	2	Cimentos-cola melhorados
С	2E	Cimentos-cola melhorados com tempo aberto prolongado
С	2F	Cimentos-cola de presa rápida melhorados
С	251	Cimentos-cola deformáveis melhorados
С	252	Cimentos-cola altamente deformáveis melhorados
С	2FT	Cimentos-cola de presa rápida melhorados e com deslizamento reduzido
С	2FTS1	Cimentos-cola de presa rápida deformáveis melhorados e com deslizamento reduzido





Adesivos em dispersão aquosa (D) – Características Fundamentais

	CARACTERISTICAS FUNDAMENTAIS				
2a Características fundamentais					
		Características	Requisito	Método de ensaio	
✓ ✓		derência inicial ao corte derência ao corte após acção do calor	≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ²	EN 1324	
✓		o: tensão de aderência à tracção	≥ 0,5 N/mm² após não menos de 20min	EN 1346	





Adesivos em dispersão aquosa (D) - Características Adicionais

		CARACTERISTICAS OP	CIONAIS	
2b Características especiais				
Características			Requisito	Método de ensaio
✓	Deslizamento		≤ 0,5 mm	EN 1308
✓	Tempo aberto	prolongado: tensão de aderência à tracção	≥ 0,5 N/mm² após não menos de 30min	EN 1346
	2c	Característi	cas adicionais	
		Características	Requisito	Método de ensaio
✓		o de aderência após imersão de água o de aderência a alta temperatura	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1324





Adesivos em dispersão aquosa (D) – exemplos de classificação

D	1	Colas em dispersão aquosa normal
D	1E	Colas em dispersão aquosa normal com tempo aberto prolongado
D	1T	Colas em dispersão aquosa normal com deslizamento reduzido
D	2	Colas em dispersão aquosa melhoradas
D	2T	Colas em dispersão aquosa melhoradas e com deslizamento reduzido
D	2TE	Colas em dispersão aquosa melhoradas e com deslizamento reduzido e tempo aberto prolongado





Adesivos de Resinas de reação (R) - Características Fundamentais e Opcionais

	CARACTERISTICAS FUNDAMENTAIS			
3a Características fundamentais				
		Características	Requisito	Método de ensaio
✓		lerência inicial ao corte Ierência após imersão em água	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2 \text{ N/mm}^2$	EN 12003
√	Tempo aberto	o: tensão de aderência à tracção	≥ 0,5 N/mm² após não menos de 20min	EN 1346
		CARACTERISTICA	S OPCIONAIS	
	3b	Caract	terísticas especiais	
		Características	Requisito	Método de ensaio
✓	Deslizamento),	≤ 0,5 mm	EN 1308
	3c Características adicionais			
		Características	Requisito	Método de ensaio
✓	Tensão de ac	derência ao corte após choque térmico	≥ 2 N/mm ²	EN 12003





Adesivos de Resinas de reação (R)

R	1	Colas de resinas de reacção normal
R	1T	Colas de resinas de reacção normal com deslizamento reduzido
R	2	Colas de resinas de reacção melhorada
R	2T	Colas de resinas de reacção melhorada e com deslizamento reduzido





ADERÊNCIA

Em todas as condições exigidas pela norma*:

- ✓Inicial
- √Após Imersão
- √Após Gelo-Degelo
- ✓ Após envelhecimento por calor



☐ Classe C1: > 0,5 MPa

☐ Classe C2: > 1,0 MPa

^{*} No caso das condições Gelo-Degelo e Envelhecimento por calor não serem cumpridas, o produto pode ser usado apenas no interior






Características fundamentais na garantia de um sistema aderente...

DEFORMAÇÃO TRANSVERSAL

Classe S1 (adesivos deformáveis): Entre 2,5 e 5,0 mm

Classe S2 (adesivos altamente deformáveis): Maior que 5,0 mm










Características opcionais na garantia de um sistema aderente...

DESLIZAMENTO REDUZIDO (T)










Características opcionais na garantia de um sistema aderente...

TEMPO ABERTO ALONGADO (E)














Características opcionais na garantia de um sistema aderente...

PRESA RÁPIDA (F)





- 1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO
- 1.2. NP EN14411:2017 CERÂMICA



A norma prevê dois métodos de fabrico:

- ☐ método A, ladrilhos extrudidos
- método B, ladrilhos prensados a seco



Classificação dos Pavimentos e Revestimentos Grupos de absorção de água (E)

Existem os seguintes três grupos de absorção de água:

- □ Ladrilhos com baixa absorção de água (Grupo I), E ≤ 3 %
- □ Ladrilhos com média absorção de água (Grupo II), 3 % < E ≤ 10 %</p>
- □ Ladrilhos com alta absorção de água (Grupo III), E > 10 %



Classificação dos Pavimentos e Revestimentos Grupos de absorção de água (E)

- a) Ladrilhos com baixa absorção de água (Grupo I), $E \le 3 \%$.
- O Grupo I subdivide-se da seguinte forma:
 - a1) para ladrilhos extrudidos:
 - 1) $E \le 0.5 \%$ (Grupo Al_a),
 - 2) $0.5 \% < E \le 3 \%$ (Grupo Al_b).
 - a2) para ladrilhos prensados a seco:
 - 1) E < 0.5 % (Grupo Bl_a)
 - 2) $0.5 \% < E \le 3 \% (Grupo Bl_b)$



Classificação dos Pavimentos e Revestimentos Grupos de absorção de água (E)

b) Ladrilhos com média absorção de água (Grupo II), 3 % $< E \le 10$ % . O Grupo II subdivide-se da seguinte forma:

b1) para ladrilhos extrudidos:

- 1) $3 \% < E \le 6 \%$ (Grupo All_a, Partes 1 e 2),
- 2) 6 % < $E \le 10$ % (Grupo All_b, Partes 1 e 2);

b2) para ladrilhos prensados a seco:

- 1) $3 \% < E \le 6 \% \text{ Grupo BII}_a$,
- 2) 6 % < $E \le 10$ % Grupo BII_b.



Classificação dos Pavimentos e Revestimentos Grupos de absorção de água (E)

- c) Ladrilhos com alta absorção de água (Grupo III), E > 10 %.
- O Grupo III subdivide-se da seguinte forma:
 - c1) para ladrilhos extrudidos:
 - 1) E > 10 % Grupo AIII
 - c2) para ladrilhos prensados a seco:
 - 2) E > 10 % Grupo BIII

- 1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO
- **1.3.** EN 13888-1:2022, EN 13888-2:2022 JUNTAS DE BETUMAÇÃO





Argamassas para juntas			
Tipo de argamassa	Classe	Características	
	CG1	Argamassa cimentícia normal	
	CG1F	Argamassa cimentícia de presa rápida	
	CG2W	Argamassa cimentícia melhorada com absorção de água reduzida	
	CG2FW	Argamassa cimentícia de presa rápida melhorada com absorção de água reduzida	
À base de cimento (CG)	CG2A	Argamassa cimentícia melhorada com alta resistência à abrasão	
	CG2FA	Argamassa cimentícia de presa rápida melhorada com alta resistência à abrasão	
	CG2WA	Argamassa cimentícia melhorada com absorção de água reduzida e alta resistência à abrasão	
	CG2FWA	Argamassa cimentícia de presa rápida melhorada com absorção de água reduzida e alta resistência à abrasão	
À base de resinas de reacção (RG)	RG	Rejunte de resina de reação	





À base de cimento (CG)

A De	ase de cimento (v			
Características Fundamentais de juntas cimentícias (CG)				
Argam	nassa cimentícia normal (Co	G1)		
Características	Requisito	Método de Ensaio		
√ Resistência à abrasão	≤ 2000 mm³	EN 13888-2:2022, 9.4		
√ Resistência à flexão em condições normalizadas	≥ 2,5 N/mm ²	EN 13888-2:2022, 9.1		
√ Resistência à flexão após ciclos de gelo-degelo	≥ 2,5 N/mm ²	EN 13888-2:2022, 9.1		
✓ Resistência à compressão em condições normalizada:	≥ 15 N/mm²	EN 13888-2:2022, 9.1		
√ Resistência à compressão após ciclos de gelo-degelo	≥ 15 N/mm²	EN 13888-2:2022, 9.1		
√ Retracção	≤ 3 mm/m	EN 13888-2:2022, 9.3		
√ Absorção de água após 30 min	≤ 5g	EN 13888-2:2022, 9.2		
√ Absorção de água após 240 min	≤ 10g	EN 13888-2:2022, 9.2		
Argamassa cimentícia c	om presa rápida (CG1) - to	dos requisitos acima		
Características	Requisito	Método de Ensaio		
	≥ 7,5 N/mm² após não	EN 13888-2:2022, 9.1		
√ Resistência à compressão inicial	mais que 6h	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	Características Adicionais			
Argamassa cimentícia	melhorada (CG2) e com pi	resa rápida (CG2F)		
Características	Requisito	Método de Ensaio		
√ Forte resistência à abrasão	≤ 1000 mm³	EN 13888-2:2022, 9.4		
√ Absorção reduzida de água após 30 min	≤ 2g	EN 13888-2:2022, 9.2		
√ Absorção reduzida de água após 240 min	≤ 5g	EN 13888-2:2022, 9.2		





À base de resinas de reação (RG)

Características Fundamentais					
Características	Requisito	Método de Ensaio			
✓ Resistência à abrasão	≤ 250 mm³	EN 13888-2:2022, 9.4			
✓ Resistência à flexão em condições normalizadas	≥ 30 N/mm ²	EN 13888-2:2022, 9.1			
✓ Resistência à compressão em condições normalizada:	≥ 45 N/mm²	EN 13888-2:2022, 9.1			
√ Retracção	≤ 1,5mm/m	EN 13888-2:2022, 9.3			
√ Absorção de água após 240 min	≤ 0,1g	EN 13888-2:2022, 9.2			





Regras práticas de um bom sistema de colagem:

- □ Dimensão mínima no interior ≥ 2 mm
- □ Dimensão mínima no exterior ≥ 5 mm

1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO

1.4. JUNTAS ELÁSTICAS






JUNTAS ELÁSTICAS

- ☐ Junta de colocação / elástica
- ☐ Junta perimetral
- ☐ Junta de fracionamento
- ☐ Junta estrutural





JUNTAS ELÁSTICAS



... mas também juntas perimetrais e entre superfícies diferentes

26.06.2025

2. SISTEMA CERÂMICA-ADESIVO APLICAÇÕES ESPECIAIS





IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA DO ADESIVO

Para escolher o adesivo corretamente é preciso responder a 3 perguntas:

- 1. Local onde o revestimento será aplicado?
- 2. Qual o tipo de suporte em que o revestimento será colado? (rebocos, betonilhas, betão, gesso cartonado, cerâmico sobre cerâmico etc.)
 - 3. Qual o tipo de revestimento a ser aplicado?







NOVIDADE : MANUAL DE APLICAÇÃO CERÂMICA





MANUAL

DE APLICAÇÃO DO SISTEMA

CERÂMICA-ADESIVO





NOVIDADE: MANUAL DE APLICAÇÃO CERÂMICA TABELA DE PRESCRIÇÕES PARA O SISTEMA CERÂMICA-ADESIVO

T6

1. LOCAL **PAVIMENTO** 2. AMBIENTE DE APLICAÇÃO **EXTERIOR** 3. TIPO DE USO

RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL

	CERÂMICA - % ABSORÇÃO ÁGUA	ABSORÇÃO ÁGUA ≤ 0,5% E > 0,5%			
	CERÂMICA - DIMENSÕES (1)	≤30 ⁽²⁾	≤60 ⁽²⁾	≤90 ⁽²⁾	≤120 (2) (3) >120 (2) (5)
SUPORTE	Betonilha cimentícia sem sistema de aquecimento radiante (4)	C2		C2 S1	C2 S2
	Pavimento existente (cerâmica)	C2		C2 S1	C2 S2
	Metal	R1-R2			-
	Membrana Impermeab. Cimentícia - EN 14891	C2		C2 S1	C2 S2
	Betão moldado in situ - NP EN 206 DL90/2021	C2 C2		S1	-

- (1) O formato da peça é definido pelo comprimentro do lado maior, registado em cm.
- (2) A partir de ≤30cm, terá que ser efectuada a dupla colagem.

(3) - Consultar projetista, direção de obra e fabricante, sobre características das pecas a aplicar.

- (4) Consultar o projectista e direção de obra, sobre resistências mínimas das betonilhas.
- (5) No tipo de uso "Industrial", não são consideradas adequadas, as prescrições para colar a cerâmica desta dimensões.
- (-) Nestes casos, não são consideradas adequadas, as prescrições para colar a cerâmica.





Classe de cerâmica	Absorção de Água	Adesivo (segundo EN12004)				
(segundo		Pavimento		Pavimento Pared		
EN14411)	%	Interior	Exterior	Interior	Exterior	
Ala + Bla	≤ 0,5	C2	C2	C2	C2	
Alb + Blb	> 0,5 e ≤ 3,0	C1	C2	C1	C2	
Alla-1 + Alla-2 + Blla	> 3,0 e ≤ 6,0	C1	C2	C1	C2	
Allb-1 + Allb-2 + Bllb	> 6,0 e ≤ 10,0	C*	C2	C*	C2	
AIII + BIII	> 10,0	Não aplicável	Não aplicável	C* ou D	Não recomendável	

Notas:

"C*/NPD – cimento cola para ladrilhos absorventes em interior"





Caso específico:

Assentamento em Piscinas, suporte com impermeabilização cimentícia

Cerâmica formato 10 x 10 cm, absorção <0,5 %

Riscos a considerar:

- Aderência a suporte menos absorvente e com flexibilidade e/ou elasticidade (argamassa de impermeabilização);
- 2. Aderência a tardoz vidrado, com muito baixa absorção.



Indicações de colagem:

 Classe adesivo: Adesivo Cimentício de classe C2 ou C2 S, conforme grau de absorção do cerâmico ou Cola de Resina de Reação R2.





Caso específico:

Renovação de espaço comercial com duração máxima de 12 horas.

Colagem no interior, pavimento, suporte betonilha;

Cerâmica formato 40 x 40 cm, absorção <0,5 %



Riscos a considerar:

- Entrada precoce ao serviço
 (aderência nas primeiras horas).
- 2. Utilização em serviço com tráfego intenso

Indicações de colagem:

- 1. Classe adesivo cimentício: C2 F.
- 2. Execução de colagem dupla.
- 3. Execução de juntas de colocação (largura ≥2mm).
- Juntas de fracionamento a cada 25 m² (≥5 mm) preenchido com material elástico.





Caso específico:

Recuperação de uma piscina pintada com tinta epóxi

Riscos a considerar:

- Aderência a suporte não cimentício com absorção nula.
- 2. Elevadas temperaturas no momento de aplicação.

Indicações de colagem:

1. Classe adesivo: R2 e betumação com resina de reação

2. Proteção do sol

nota: realizar teste prévio de compatibilidade.







Caso específico:

Colagem no interior, parede, suporte em metal, indústria ou espaço comercial Cerâmica formato 60 x 60 cm, Absorção de água <0,5 %



Riscos a considerar:

- 1. Aderência a suporte difícil (metal).
- 2. Coesão do suporte.

Indicações de colagem:

1. Classe adesivo: R2 (T - opcional mas fortemente recomendado).





Caso específico:

Colagem no interior, parede e pavimento, suporte cimentício em câmara frigorífica

Cerâmica formato 60 x 60 cm, Absorção de água <0,5 %



- 1. Baixas temperaturas constantes.
- 2. Limpeza com químicos agressivos.

Indicações de colagem:

- 1. Classe adesivo: R2 T
- 2. Execução de colagem dupla
- Necessidade de juntas à base de resina de reação (RG)

2.1 CASO ESPECIAL: CIMENTO COLA "C*" OU "NPD"





CASO ESPECIAL: ADESIVO CIMENTÍCIO "C*" OU "NPD"

O que é o adesivo cimentício C* ou NPD?

- √ Adesivo cimentício com algumas propriedades de Desempenho Não Determinado (Após Gelo-Degelo e Após Envelhecimento por calor)
- ✓ Performance inferior ao adesivo cimentício classe C1
- ✓ Enquadrado na norma NP EN 12004-1: 2007+A1:2012, anexo ZA e com declaração de desempenho, Mas...

A sua utilização é permitida unicamente no INTERIOR

Só recomendar para a colagem de cerâmica "porosa", i.e., com absorção de água superior a 6 %











CASO ESPECIAL: ADESIVO CIMENTÍCIO "C*" OU "NPD"

Adesivo Cimentício NPD não deve ser utilizado para:

- ✓ Colar cerâmica com porosidade baixa;
- ✓ Colar cerâmica de dimensões elevadas;
- ✓ Colar sobre suportes de baixa absorção;
- ✓ Colar no exterior ou com exposição a radiação solar elevada.



ATENÇÃO: Risco de descolamento do revestimento com probabilidade elevada!

Conduz a insatisfação, prejuízo económico e mesmo, a risco de segurança!





DESFASAMENTO CERÂMICA POROSA E CIMENTO COLA "C*" OU "NPD"

Quando os dados não se compatibilizam...

√ O consumo real adesivo cimentício NPD é 1,5 vezes superior ao consumo de cerâmica
porosa

1,5 **VEZES** SUPERIOR!



3. MÁS PRATICAS – SOLUÇÕES A ADOPTAR





MÁS PRATICAS - SOLUÇÕES A ADOTAR

Eflorescências em piscinas - Acumulação de sais de cor branca, sobretudo nas juntas entre cerâmicos

Causas prováveis:

- ☐ Penetração e escorrimento de água pelas juntas entre cerâmicos.
- ☐ Transporte e acumulação de hidróxido de cálcio e consequente carbonatação por reação com CO2.

Soluções a adotar:

- ☐ Utilização de argamassas com menor tendência a carbonatação
 - Colas reativas
 - Colas e juntas de ligante mineral com menor tendência para a libertação de hidróxido de cálcio
- ☐ Prevenir entradas/escorrimentos de água
- ☐ Prever impermeabilização do suporte







MÁS PRATICAS - SOLUÇÕES A ADOTAR

Anomalia:


Destacamento de revestimento cerâmico com excesso de contaminante no tardoz

Causas prováveis:

■ Excesso de material pulverulento prejudica a aderência ao suporte.

Soluções a adotar:

□ Lavagem prévia do revestimento com escova de aço e água para retirada do excesso de contaminante





Anomalia:

Empolamento de cerâmica em fachada

Causas prováveis:

- ☐ Ausência de junta elástica de fracionamento
- ☐ Entrada de água por ausência de capeamento

Soluções a adotar:

- ☐ Execução das juntas elásticas em fachada
- □ Prevenir entradas/escorrimentos de água com capeamento



MÁS PRATICAS - SOLUÇÕES A ADOTAR





Anomalia:

Destacamento de revestimento cerâmico

Causas prováveis:

- ☐ Tempo aberto do adesivo excedido
- ☐ Ausência de colagem dupla

Soluções a adotar:

- ☐ Verificar condições ambientais de temperatura e velocidade do vento
- ☐ Seleção de adesivo com característica "E"
- ☐ Aplicação de colagem dupla



MÁS PRATICAS - SOLUÇÕES A ADOTAR







MÁS PRATICAS - SOLUÇÕES A ADOTAR

Anomalia:

Manchas brancas por eflorescências em fachada

Causas prováveis:

- ☐ Entrada de água por ausência de capeamento.
- ☐ Má escolha do sistema de colagem (adesivo, junta betumação, juntas elásticas).

Soluções a adotar:

- ☐ Utilização de argamassas com menor tendência a libertação de sais
 - Adesivos reativos
 - Adesivos e juntas de ligante mineral com menor tendência para a libertação de hidróxido de cálcio
- ☐ Prevenir entradas/escorrimentos de água com capeamento







Resumo de boas práticas na colagem de cerâmica, após a correta seleção do sistema cerâmica-adesivo:

- ☐ Suporte adequado, coeso, resistente, nivelado e limpo
- ☐ Utilizar espátula dentada adequada ao suporte e à dimensão da peça
- ☐ Utilizar a quantidade de água indicada na embalagem (no caso de Adesivo Cimentício)
- Não adicionar outros produtos aos adesivos
- ☐ Não deixar ultrapassar tempo aberto do adesivo cimentício





Resumo de boas práticas na colagem de cerâmica, após a correta seleção do sistema cerâmica-adesivo:

- ☐ Realizar colagem com duplo barramento para dimensões superiores a 30 cm
- ☐ Pressionar a peça de modo a obter uma efetiva molhagem do tardoz da mesma
- ☐ Garantir execução e dimensionamento correto de todas as juntas do sistema





19 ASSOCIADOS ORDINÁRIOS:











































16 ASSOCIADOS EXTRAORDINÁRIOS:

Fornecedores de Produtos Químicos e Isolantes.

































4 ASSOCIADOS CONVIDADOS:

Instituições da área da Construção: APICER, CTCV, ITECONS, APCMC